Produktinformation

11.05.2011

HASULITH® Asphaltlack

gültig für Artikelnummer: 2 ASPL

BESCHREIBUNG

HASULITH® Asphaltlack ist ein schwarzbrauner, säurebeständiger Lack auf Lösungsmittelbasis.

Er wird vor allem als Abdecklack (Ätzgrund) auf Metallen und Glas verwendet um Teile der Objekte vor chemischen Einflüssen zu schützen.

Asphaltlack wird eingesetzt :

- beim Ätzen und Beizen von Metallen
- beim chemischen Färben oder Schwärzen von Metallen
- bei partiellen Galvanisierungen
- bei partiellen Ätzmattierungen von Glas

Asphaltlack findet Verwendung bei Gold- und Silberschmieden, im kunstgewerblichen Bereich, in der Kunst für Radierungen....

ANWENDUNG

Die zu beschichtenden Oberflächen müssen sauber, trocken und fettfrei sein (gegebenenfalls vorher mit Waschbenzin oder Verdünnung entfetten). Der Asphaltlack wird – meist mit einem Pinsel – auf die Stellen des Objekts aufgetragen die vor der nachfolgenden chemischen Einwirkung geschützt werden sollen. Die abgedeckten Stellen behalten ihr ursprüngliches Aussehen. Nach der chemischen Behandlung wird der Asphaltlack wieder entfernt.

Vor der chemischen Behandlung muss der Lack erst trocknen, je nach Schichtdicke mindestens über Nacht, besser 1-2 Tage. Bei besonders aggressiven Medien oder längeren Verweilzeiten sollte der Asphaltlack mehrschichtig aufgetragen werden.

Bitte beachten: **HASULITH® Asphaltlack** ist gegen eine Vielzahl von Säuren, wässrigen chemischen Beizen und dergleichen ausreichend beständig um eine Oberflächenbehandlung vorzunehmen. Bei der Vielzahl an möglichen Substanzen, Mischungen, galvanischen Bädern etc. sind jedoch unbedingt Vorversuche notwendig um die Beständigkeit im Einzelfall zu überprüfen. Gegen die Einwirkung von Lösungsmitteln und lösungsmittelhaltigen Präparationen ist meist keine Beständigkeit gegeben.

Falls eine Verdünnung des Asphaltlackes notwendig ist, kann diese mit **Verdünnung BT** vorgenommen werden. **Verdünnung BT** wird auch zur Entfernung der Asphaltlackschicht nach erfolgter chemischer Behandlung verwendet.

Anwendungsbeispiele:
Teilweise Schwärzung von Silberobjekten mit Schwefelleber, Ätzen von Motiven in Messerklingen, partielle Glasmattierung mit Ammoniumbifluorid („Mattsalz“)...

SICHERHEITSHINWEISE

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Hautkontakt sofort gründlich mit Wasser und Seife abwaschen. Bei Augenkontakt sofort gründlich mit viel Wasser spülen und Arzt aufsuchen. Bei Verschlucken sofort Arzt aufsuchen. Geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen. Bei längerer Arbeit für gute Durchlüftung oder Absaugung sorgen. Während der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Bitte beachten Sie auch unsere entsprechenden Hinweise auf dem Sicherheitsdatenblatt, das wir auf Wunsch gerne zur Verfügung stellen.

EINSTUFUNG NACH GEFAHRSTOFFVERORDNUNG

Umweltgefährlich

R 10 entzündlich R 51/53 Kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben R 66 wiederholter Kontakt kann zu spröder und rissiger Haut führen

S 2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen S 7: Behälter dicht geschlossen halten S 23: Dämpfe nicht einatmen S 51: Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden

LAGERUNG / HANDHABUNG / ENTSORGUNG

Asphaltlack kühl, trocken und vor Licht geschützt lagern. Gut verschlossene Gebinde sind mindestens 1 Jahr haltbar.

Behälter nach Gebrauch wieder dicht verschließen.

Reste oder nicht vollständig entleerte Gebinde dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden sondern müssen an Sammelstellen für Sondermüll abgegeben werden.

LIEFERMÖGLICHKEITEN

2ASPL-25	WH-Glasflasche, Schraubdeckel	25 ml
-100	WH-Glasflasche, Schraubdeckel	100 ml
-250	Klemmdeckeldose,Weißblech	250 ml

Andere Liefergebinde oder größere Mengen auf Anfrage.
Für Wiederverkäufer liefern wir **HASULITH® Asphaltlack** auch ohne Etikett oder wir etikettieren nach ihren Wünschen und Vorgaben.

Unsere Anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen und Gewissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, so ist diese für alle Schäden auf den Wert der von uns gelieferten und von Ihnen eingesetzten Produkte begrenzt.

Sussmann & Steinhauser GmbH
Glasschleiferstr.14 – D 87600 Kaufbeuren
Tel. 08341/62087 - Fax 08341/65475
www.hasulith.de - mail: info@hasulith.de